FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

FESTKontakt

Kwartshoudende hechtbrug voor pleisters en plamuurmassa's, voor gladde, niet-absorberende oppervlakken van wanden en plafonds, beton, OSB-platen, gipskartonplaten en keramische tegels, enz.



BESCHRIJVING

FEST Kontakt is een gebruiksklare hechtingsmassa op basis van hoogwaardige dispersieharsen en minerale vulstoffen. Het zorgt voor een uitstekende hechting op vele soorten ondergronden en vormt een duurzame verbinding tussen de opeenvolgende afwerklagen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor buiten en binnen
- Op gladde oppervlakken
- Op keramische tegels
- Hechtlaag tussen de bestaande ondergrond en de opeenvolgende afwerklagen
- Op wanden, plafonds
- Onder béton ciré en decoratieve pleisters

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge hechting op elk type ondergrond
- Kant-en-klaar voor gebruik
- Laagdikte van één laag <2 mm
- Bestand tegen lage en hoge temperaturen
- Bestand tegen UV-straling
- Hoge slijtvastheid
- Bevat geen oplosmiddelen
- Snelle droogtijd

VERPAKKING

- 5 kg
- 10 kg
- 15 kg
- 20 kg

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

Materieel en gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Dichtheid: ongeveer 1,8 kg/dm³
- Hechting aan de ondergrond: >1,0 MPa
- Verbruik: 1 laag - 0,7-1,0 kg/m²; 2 lagen - 1,5-2,0 kg/m²
- Verwerkingstemperatuur: +15°C tot +25°C

AANBRENGEN

De ondergrond moet: sterk, dragend, droog (het vochtgehalte van de ondergrond mag niet hoger zijn dan 4%), schoon, stabiel en vrij van stof en olie zijn. Tijdens de applicatie mag de temperatuur van de hechtingsbrug, de ondergrond en de omgeving niet lager zijn dan 15°C. Voor gebruik de hechtbrug FESTKontakt goed mengen, niet verdunnen. Gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond met behulp van een spaan. Bij het versterken van de ondergrond moet het gaas onmiddellijk na het uitspreiden van FESTKontakt op de vloer worden ingebed. De droogtijd hangt af van de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte en van de zuiging van de ondergrond. Onder omstandigheden van 20°C kunnen de volgende lagen na 4-6 uur worden aangebracht.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Product bestemd voor professionals. Voordat u met de werkzaamheden begint, dient u zich vertrouwd te maken met de technische fiches van de componenten die deel uitmaken van het systeem, beschikbaar op de website www.festfloor.pl. Vermijd contact met de huid, slijmvliezen, ogen, enz. Bij accidenteel contact afspoelen met water en zeep en medisch advies inwinnen. Er moeten maatregelen worden genomen om stofvorming of spatten van de mortel te voorkomen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Het wordt aanbevolen maskers en handschoenen te gebruiken. Zorg in gesloten ruimten voor goede ventilatie en vermijd het inademen van stof.