FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

FEST PROTECTOR

Tweekomponent lak in concentraatvorm voor de bescherming van béton ciré-coatings, voor gebruik binnen en buiten.



BESCHRIJVING

FEST PROTECTOR is een tweekomponent polyurethaanlak voor béton ciré-bekledingen, die een beschermende barrière vormt en de duurzaamheid van het oppervlak verhoogt. Hij is bestand tegen rubber, waardoor hij in de garage kan worden toegepast. Bij gebruik op verschillende oppervlakken verhoogt hij de weerstand van de coating tegen uv-straling en slijtage.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

FEST PROTECTOR concentraat is geschikt als:
- lak voor de bescherming van béton ciré- en betoncoatings, zowel met een hoge als met een lage porositeit,
- garage lak – bestand tegen bandensporen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Mengverhouding: 2 delen component A + 1 deel component B + 3-6 delen water.
- Kleur: kleurloos
- Applicatietemperatuur: +10°C ÷ +25°C
- Verbruik: 60 - 100 g/m² (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)
- Uiterlijk: satijn
- Open tijd: 1h*
- Stofdroog: 8h*
- Beloopbaar na 72h*
- Houdbaarheid: 12 maanden in origineel gesloten verpakkingen bij een temperatuur van +10°C tot +25°C.

* bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet volledig uitgehard, stabiel, droog, schoon en vrij van vet en was zijn. De verpakking van FEST PROTECTOR voor gebruik goed schudden.
Component A moet worden gemengd met component B in de verhouding: 2 delen component A + 1 deel component B, en vervolgens 3-6 delen water toevoegen en zorgvuldig mengen. Breng de lak aan met een hoogwaardige roller met een poolhoogte van min. 8mm. Voor applicatie met de roller wordt verdunning met 3 delen water aanbevolen. De lak kan ook worden aangebracht met verdunning in 6 delen water. In dat laatste geval is de lak vloeibaarder. Dit hangt af van de voorkeur van de klant. Bij spuitapplicatie bedraagt de verdunning met water 6.
Vermijd het aanbrengen van een te dikke laag om te voorkomen dat er lopers op het oppervlak ontstaan. De tweede laag kan na 6-8h worden aangebracht zonder schuren of na 24h nadat het oppervlak is geschuurd met schuurpapier of schuurgaas met korrel 320.
Stel de vers aangebrachte coating gedurende ten minste 24-48h na applicatie niet bloot aan vocht of lage temperaturen. Gebruik FEST PROTECTOR niet tijdens de heetste uren van de dag, wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn, en ook niet op vochtige ondergronden.

VERPAKKING

- 1 kg component A + 0,5 kg component B

OPSLAG

Het product moet worden opgeslagen in origineel gesloten verpakkingen en op een droge plaats bij temperaturen van +10°C tot +25°C, uit de buurt van warmtebronnen. Beschermen tegen vorst.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID - COMPONENT A

- Veroorzaakt oogirritatie.
- Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
- Bij contact met de ogen: een arts raadplegen.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID - COMPONENT B

- Schadelijk bij inademing.
- Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Veroorzaakt huidirritatie.
- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en indien dit gemakkelijk kan. Blijven spoelen. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Onmiddellijk contact opnemen met een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Inademing van stof / rook / gas / nevel / dampen / sproeinevel vermijden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.